

POSE DE CARRELAGES

SUR ANCIEN REVÊTEMENT CÉRAMIQUE INTÉRIEUR

QUESTION

Que faire pour s'assurer de la bonne adhérence du support et ainsi conditionner la bonne tenue de l'ouvrage ?

INFORMATION

- SOLS et MURS INTÉRIEURS (pour l'extérieur : nous consulter)
- Tous locaux privatifs et collectifs,
- Chantiers techniques : rénovation de sol d'hypermarchés, de galeries marchandes, Voir F.C. n° 15.

LES PRODUITS RECOMMANDÉS



PRÉPARATION

ANCIENS REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES ADMIS

Grès pressés ou étirés, émaillés ou non, faïences, lave émaillée, pierres, marbres et granits naturels.

Sont exclus : dalles polyester, ardoise divisible.

Revêtement fissuré sur sol chauffant et revêtement terre cuite : nous consulter.

NETTOYAGE - PRÉPARATION

Se reporter aux CPT 3528 et 3529.

Pierres naturelles et Granito

Décaper la surface au CERMINET (1L pour 30 m²) ou acide chlorhydrique dilué à 10 % au balai ou à la monobrosse, bien rincer et laisser sécher.

En cas de traitement de surface susceptible de limiter l'adhérence (hydrofugation - anti-graffiti-cristallisation) effectuer un ponçage (disque diamant gros grain). Pour casser la brillance et améliorer l'adhérence, suivi d'un dépoussiérage soigneux.

Carreaux céramiques émaillés ou polis

Ponçage comme ci-dessus jusqu'à disparition complète de la brillance.

Autres carreaux non émaillés

Lavage à la lessive sodée répété jusqu'à disparition de toute trace grasse ou brillante suivi d'un rinçage et séchage.

RAGRÉAGES - REBOUCHAGES - TRAITEMENT DES FISSURES

Ragrée total en sol intérieur, locaux P2 - P3, E2 maxi : utiliser RAGREROC RAPID ou RAGRÉNOV S30 avec primaire CERMIPRIM RAPID ou CERMIPRIM UNIVERSEL.

Rebouchages localisés du support base ciment (épaisseur > 10 mm) : utiliser RAGRELISS 315 + CERMILATEX ou mortier 350 + CERMILATEX.

Dans le cas de carreaux décollés en sol, le vide (épaisseur < 10 mm) peut être comblé la veille de la pose avec le mortier colle.

Ponter les fissures ≤ 0,2 mm sans désaffleurer en appliquant CERMICRYL sur une largeur de 2 carreaux (en deux passes épaisseur 0,8 mm au droit de celles-ci la veille de la pose).

RECOMMANDATIONS



Pour éviter les contraintes mécaniques dans le cas de pose d'un carrelage de même format que celui existant, poser à joints décalés (1/3 environ).

Le grenailage suivi d'un balayage est préconisé en alternative sur carreaux céramiques chaque fois que les conditions de chantier le permettent.

MISE EN ŒUVRE

CHOIX DES PRODUITS SELON LES SOLLICITATIONS DU LOCAL, OU LE REVÊTEMENT EXISTANT

Sur anciens revêtements existants sans primaire					
Nature des travaux	Grès bruts	Grès émaillés	Pierres, marbres, granit	Faïence	Terre cuite
Sol intérieur P2 - P3	CERMITEX - CERMIPLUS 2.0 - CERMIPLUS RAPID CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIPLUS XL FLEX RAPID CERMISTONE				NOUS CONSULTER
Mur intérieur Pose de grès et divers	CERMITEX - CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS RAPID CERMIPLUS XL FLEX 2.0 - CERMIPLUS XL FLEX RAPID - CERMIFLEX ALG CERMISTONE				
Mur Intérieur Pose de faïence ou terre cuite	CERMIFIX - CERMIFIX HP - CERMITEX CERMIFLEX ALG - CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS RAPID - CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIPLUS XL FLEX RAPID - CERMISTONE				

Emploi non-visé

Sur PRE et vide sanitaire, utiliser obligatoirement le CERMIPLUS XL FLEX, le CERMIFLEX ALG ou le CERMISTONE. IMPORTANT : pour éviter les contraintes mécaniques dans le cas de pose d'un carrelage de même format que celui existant, poser à joints décalés (1/3 environ).

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS / TOUS REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES CONFORMES AU CPT

Voir fiche technique de la colle utilisée.

RÉNOVATION RAPIDE

- Utiliser le CERMIPLUS RAPID, CERMIFLOOR HPR ou CERMIPLUS XL FLEX RAPID permet le jointoiement 2h30 environ après la pose.
- Jointoiement au CERMIJOINT TX ou CERMIJOINT TX + CERMILATEX.

FINITION

JOINTOIEMENT

Selon travaux, jointoiement avec la gamme :
 - CERMIJOINT COLOR
 - JOINT i-TECH ou i-TECH EXTRA FIN
 - COLORISSIMO POUDRE
 - EPOSOL 2.0, EPOGLASS 2.0.
 - EPOxySTYL

Les joints de dilatation doivent être démontés et refaits en partant du support d'origine, sans découpe au droit du joint (carreau entier).

Les joints de fractionnement doivent être respectés sur plancher sans décalage (entre deux carreaux neufs).

TEXTES DE RÉFÉRENCE

CPT 3528 murs intérieurs rénovation.

CPT 3529 sols P3 rénovation.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.

Un technicien à votre écoute au

0 810 108 108 Service 0,06 € / min + prix appel