

POSE DU CARRELAGE SUR ANCIENNE PEINTURE INTÉRIEURE

QUESTION

Permettre la pose sur une ancienne peinture en bon état, en direct, avec primaire adapté.

INFORMATION

- Peintures spéciales sols à 2 composants de type Époxy ou polyuréthane
- Tous locaux INTÉRIEURS d'usage privatif

LES PRODUITS RECOMMANDÉS



PRÉPARATION

DOMAINES D'EMPLOI

SOL : Les peintures spéciales sols à 2 composants de type Epoxy ou polyuréthane en parfait état sur sol en ciment (béton ou mortier de ciment).

INTÉRIEUR : Tous locaux d'usage privatif. Autres domaines d'emploi, autres types de peintures et sols résine coulée : nous consulter.

MUR : Les peintures insensibles à l'eau et insaponifiables appliquées sur un support adapté au collage d'un revêtement céramique et compatible avec le degré d'humidité du local rénové.

CONTRÔLE - PRÉPARATION DU SUPPORT

Vérifier le parfait état de la peinture sur l'ensemble de la surface : dure, résistante, bien adhérente et non cloquée et l'absence de fissures $\geq 0,2$ mm.

Rayer-griffer la peinture en surface pour faciliter et augmenter l'adhérence de la colle à l'aide d'un abrasif gros grains ou par exemple le plateau à brins métalliques ; ensuite dépoussiérer soigneusement.



Test d'adhérence :

Effectuer un quadrillage avec un cutter sur une petite zone. L'adhérence du support est considérée comme bonne si 80% de la zone griffée est adhérente. Si ce n'est pas le cas, effectuer un ponçage ou décapage du support.

Nettoyer la surface par brossage à la lessive sodée. Par exemple avec plateau à poils nylon sur monobrosse, puis rincer abondamment. Laisser sécher.

Vérifier que la peinture est insensible à la détrempe.



Bonne adhérence



Mauvaise adhérence

RECOMMANDATIONS



Pour apprécier l'adhérence de la peinture, effectuer un sondage mécanique par quadrillage au cutter.

Dans le cas favorable la peinture peut être conservée ; sinon elle est à décapier entièrement.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

CPT 3528 murs intérieurs rénovation.
CPT 3529 sols P3 rénovation.

MISE EN ŒUVRE

POSE DU CARRELAGE

Pose du carrelage	Revêtement à poser	
	Grès	Faïence
Sol intérieur	CERMIGRES CERMITEX CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS RAPID CERMIFLOOR N CERMIFLOOR HPR CERMIFLEX ALG	} Primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID ou CERMIPRIM Universel
Mur intérieur	CERMIGRES CERMITEX CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS RAPID CERMIFLEX ALG	} Primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID ou CERMIPRIM Universel CERMIFIX ALG CERMIFIX HP

Emploi non-visé

En jointoiment, utilisation de la gamme CERMIJOINT COLOR, CERMIJOINT TX, JOINT i-TECH, COLORISSIMO POUDRE, EPOGLASS 2.0 / EPOSOL 2.0 et EPOxySTYL selon le cas.

Etanchéités : nous consulter



Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.

Un technicien à votre écoute au **0 810 108 108** Service 0,06 € / min + prix appel

CERMIX

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com

Edition 2019