


CERMIGROUT THIXO

MORTIER DE MATAGE A RETRAIT COMPENSE APPLICABLE DE 10 À 50 MM



 Gris



DESCRIPTION

Mortier à base de ciment et de sable.

AVANTAGES

- Sans retrait.
- Prêt à l'emploi.
- Forte adhérence au béton et à l'acier.
- Résistant aux sels de déneigement et à l'action du gel.
- Exempt de chlorure et de ciment alumineux.
- Résistances élevées en début et en fin de prise.
- Consistance réglable en fonction de la quantité d'eau de gâchage.
 - Ferme : 3,4 L / 25 kg.
 - Plastique : 3,5 L / 25 kg.
 - Molle : 3,8 L / 25 kg.

DOMAINE D'EMPLOI

Partout où un mortier trop fluide ne convient pas :

- Produit destiné à toutes les opérations de matage et garnissage de cavités.
- Produit convenant aux opérations de matage d'appuis de ponts.
- Produit destiné aux matage de platines ne pouvant recevoir de coffrage.
- Remplissage et réservations, fissures, joints sans mouvement.
- Travaux à la tuelle.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



3,4 à 3,8
pour 25kg



Températures
d'application



Durée pratique
d'utilisation
30 min



Nettoyage
à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant application du produit sur le support, on veillera à ce que celui-ci soit parfaitement propre, sans partie friable, non gras, exempt d'huile, de graisse ou autre salissure qui nuisent à un bon accrochage. Les méthodes pour y parvenir peuvent être le bouchardage, fraisage, piquage ou toute autre méthode suffisamment efficace pour atteindre une bonne cohésion du support.

Après préparation, le support sera abondamment humidifié jusqu'à saturation. Eventuellement, chasser les flaques d'eau résiduelles. Le support sera "mat humide".

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Introduire les 4/5 de l'eau de gâchage (3,4 à 3,8L) dans le malaxeur (de préférence à mélange forcé).

Verser la poudre en pluie. Malaxer pour obtenir un mélange homogène sans grumeau.

Compléter avec l'eau restante pour obtenir la consistance désirée (ne jamais dépasser le dosage prescrit). La durée de malaxage est de 3 minutes.

Par des températures supérieures à +25°C, entreposer le produit à l'ombre et utiliser de l'eau froide.

APPLICATION

À la main, au bourroir, au mattoir, ...

Durant 48 heures, après la mise en place, le mortier CERMIGROUT THIXO doit être protégé des intempéries. Pour plus de précisions, consulter la rubrique «REMARQUES» de la présente fiche technique.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : +5°C à +30°C

Début de prise : environ 210 min à 20°C

Fin de prise : environ 270 min à 20°C

REMARQUES

Par temps chaud ou vent fort, dès le passage au mat de la surface visible du mortier, procéder à une cure efficace en vaporisant de l'eau propre, en couvrant avec une toile humide ou en appliquant un produit de cure.

Par temps froid, couvrir avec une toile d'isolation en polystyrène ou autre matériau isolant.

Protéger la zone de réparation contre la pluie jusqu'à ce que le produit soit totalement durci.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel doit être nettoyé immédiatement à l'eau propre.

Le produit durci devra être retiré mécaniquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSUMMATION

Prévoir environ
2 kg de poudre pour obtenir 1 litre de mortier ou
2 tonnes de poudre pour 1m³ (hors pertes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Techniques		Valeur
Granulométrie maximale		0 – 4 mm
Poids spécifique		2260 kg/m ³
Résistance à la compression	à 18 h	>25 MPa
	à 24 h	>30 MPa
	à 28 j	>70 MPa
Résistance à la flexion	à 18 h	6 MPa
	à 24 h	6,5 MPa
	à 28 j	10 MPa

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg - 48 sacs par palette.

STOCKAGE & CONSERVATION

Peut être stocké 12 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stocker à l'abri de l'humidité, à des températures comprises entre +5°C et +35°C.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.