

VOCHTWERENDE BESCHERMING

CERMICRYL

KLAAR VOOR GEBRUIK

VOCHTWERENDE, BESCHERMENDE COATING ONDER TEGELS

- Gemakkelijk te plaatsen met de rol
- Zonder giftige dampen en solventvrij
- Op ondergronden in vochtige ruimtes
- Kan gebruikt worden in combinatie met CERMIFILM PRIMER



VERBRUIK

1 kg/m² voor 2 lagen



VOORDEEL

Zeer elastisch
Dampdoorlatend



TIP

Voor oppervlakken rechtstreeks in contact met water, gebruik CERMIPROOF ST.

Plastic emmers van 7 of 20 kg.

Complete kit voor 6 of voor 12 m².

Bewaring: 1 jaar, in de originele verpakking, buiten het bereik van vorst en blootstelling aan de zon.

Op iedere verpakking is er een duidelijke notering van de fabricatiedatum.

SAMENSTELLING


Watergebaseerde emulsie van hoogwaardige polymeren, synthetische harsen, minerale vulstoffen uit kalkzandsteen met een specifieke granulometrie, specifieke toeslagstoffen.



Controle van de ondergrond



Uitvoerings-temperatuur



0,5 mm



Schoonmaken met water

TOEPASSINGSGEBIED

A) MUREN INTERIEUR: voor particulier of openbaar gebruik in badkamers, douches, sanitaire ruimtes, keukens...

B) VLOEREN INTERIEUR: voor particulier gebruik

- Opmerking: niet gebruiken voor zwembaden, bekkens, terrassen en balkons (gebruik hiervoor CERMIPROOF ST).

ONDERGROND

A) MUREN: alle ondergronden die compatibel zijn volgens de hiervoor beschreven ruimtes

B) VLOEREN

- Anhydriet dekvloeren
- Droge dekvloeren die geplaatst zijn volgens de technische voorschriften
- Oude ondergronden: tegels en semi-flexibele panelen
- Stabiele, houten vloeren

PLAATSING

1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Op oude ondergronden (behalve keramiek) en op ondergronden die zeer gesloten zijn, kan de CERMICRYL rechtstreeks geplaatst worden zonder primer.

Op andere ondergronden dient men de primer CERMIFILM vooraf kruiselings aan te brengen met de rol of met de kwast en daarna gedurende 2 tot 3 uur laten drogen (Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte)

2) BEHANDELING VAN DETAILS

Eén laag CERMICRYL met de kwast aanbrengen en de wape-ningsband, voorgevormde hoeken of andere elementen in de pasta duwen om dan enkele uren te laten drogen.

3) AANBRENGEN VAN CERMICRYL

Gebruik een rol of kwast en breng kruiselings twee lagen aan met een tussentijd van 3 tot 4 uur tussen de eerste en de tweede laag.

PLAATSEN VAN DE TEGELS

Wacht minimum 12 uur na het plaatsen van de laatste laag CERMICRYL. Bescherm de vloer (CERMICRYL is niet beloopbaar zonder bescherming)

Gebruik CERMIPLUS (of een andere lijm mortel uit het gamma Performance, High Performance of Excellence) op de vloer en op de muur of CERMIFIX voor het plaatsen van faïence op de muur.



Primer CERMIFILM



2^{de} laag CERMICRYL



1^{ste} laag CERMICRYL



Plaatsen van CERMIPLUS of CERMIFIX

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).