

PRIMERS

CERMIPRIM RAPID**SNELDROGEND****REPARATIE VAN DE ONDERGROND**

- Verbetert de hechting van mortels op gesloten en speciale ondergronden
- Sneldrogend
- Vervangt het instrooien van zand bij een beschermlaag tegen opstijgend vocht
- Klaar voor gebruik - Solventvrij
- Eenvoudige en snelle applicatie



Plastic emmers
van 8 kg en 15 kg

Opslag en houdbaarheid: 1 jaar in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking, in een vochtvrije omgeving, bij gematigde temperaturen.

Iedere verpakking heeft een gemakkelijk identificeerbare productiecode.

**VERBRUIK**

200 tot 300 g/m² in functie van de aard en de ruwheid van de ondergrond.

**VOORDEEL**

Wordt gebruikt ter vervanging van het ingestrooide zand op een epoxybarrière tegen opstijgend vocht.

**TIP**

Ideaal op een gesloten ondergrond.

**SAMENSTELLING**

Watergebaseerde emulsie van synthetische polymeren, carbonaat gebaseerde vulstoffen, kwartszand en andere specifieke hulpstoffen.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING

- Heringebruikname van het oppervlak.....30 min*
- Dichtheid.....1,5
- Kleur.....zandbeige
- Verpakking emmers van 8 kg

*Deze wachttijd wordt bekomen bij een temperatuur van 20°C. Bij een lagere temperatuur wordt de wachttijd langer en korter bij hogere temperaturen.



Ingebruikname
na 30 min



Uitvoerings-
temperatuur

TOEPASSINGSGEBIEDEN**OP GESLOTEN EN SPECIALE ONDERGRONDEN**

Oude vloerbedekkingen uit aardewerk, natuursteen, oude harde thermoplastische tegels, polyestertegels, vloerverf of kunstharsvloeren (deze eerst opschuren), parket, asfaltlaag, cement met resten van teerachtige lijm ...

Houten ondergronden: CTBH, CTBX, OSB3 en voor kleine werken (bekleding van een badkuip, omkastingen van leidingen...)

OP DE EPOXY BARRIÈRE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT TER VERVANGING VAN HET INSTROOIEEN MET ZAND

PLAATSING

STAAT VAN DE ONDERGROND:

- De ondergrond moet in goede staat, van een goede samenhang, zuiver, droog, stof- en vetvrij zijn en vrij zijn van onderhoudsproducten en was.
- Verwerkingstemperatuur (omgeving, ondergrond en product): van 5 tot 35°C

TOEPASSING VAN DE HECHTPRIMER:

- Met een rol of een brede kwast in een dunne, doorlopende, regelmatig verdeelde laag
- Ongeveer 30 minuten laten drogen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (temperatuur en relatieve vochtigheid) en de aard van de ondergrond.

TOEPASSING OP EEN EPOXY VOCHTBARRIÈRE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT:

- Bij gebruik van CERMIBLOC zal er geen zand ingestrooid worden in de 2e laag maar na 24 uur drogen, zal er een laag CERMIPRIM RAPID aangebracht worden.
- Ongeveer 30 minuten laten drogen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. (temperatuur en relatieve vochtigheid)

BEKLEDING:

Een schraaplaag of verlijmingsmortel plaatsen minstens 30 minuten en ten laatste 24 uren na het aanbrengen van de primer. Vermijden van voetgangersverkeer is cruciaal tijdens de uithardingstijd van de primer.

AANBEVELINGEN:

- Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken.
- Om te verhinderen dat de laag CERMIPRIM rapid vuil zou worden, is het vermijden van voetgangersverkeer cruciaal zolang de mortellaag niet is aangebracht.
- Niet verdunnen
- Eerst opmengen tot een homogene massa is verkregen alvorens toe te passen.



(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).