

VOEGEN

**EPO STYL**

**TWEE-COMPONENTEN EPOXYMORTEL**

**LIJM EN VOEG (2-10 MM)**

- Decoratief hoogstaand, glad en fijn aspect en geschikt voor kleine formaten van tegels.
- Uitzonderlijke weerstand aan vocht en aan chemische en mechanische invloeden.
- Aanbevolen in zwembaden, spa's, hammam, instapdouches, enz...
- Gemakkelijk te mengen, toe te passen en schoon te maken.



Set van 3 of 6 kg

Set van 3 kg:

Basis component A: emmer van 2,75 kg



Kleur component B: 1 zakje van 250 g

Set van 6 kg:

Basis component A: emmer van 5,5 kg

Kleur component B: 2 zakjes van 250 g

Bewaring: 2 jaar in de oorspronkelijke niet geopende verpakking



2 tot 10 mm

	BLANC NICKEL		BEIGE		BEIGE DORE		IVOIRE		GRIS ALU
	GRIS TITANE		GRIS METAL		MANGANESE		NOIR CARBONE		ORME
	ACAJOU		DOUGLAS		CEDRE		MERISIER		NOISETIER
	PAON		BLEU FONCE		BLEU CLAIR		VERT SAUGE		ROSE



**VERBRUIK**

Voor het lijmen: ongeveer 4,5 kg/m<sup>2</sup> voor een formaat van 30x30 (U9)  
 Voor het zetten: ongeveer 0,5 kg/m<sup>2</sup> voor een formaat van 30x30x1 cm en met een voeg van 5 mm.



**VOORDEEL**

Aanbevolen in zwembaden, spa's, hammam en voor instapdouches,...



**TIP**

De restanten van de epoxymortel met EPONET verwijderen.



**SAMENSTELLING**

Twee componenten-mortel op basis van epoxyhars.  
 Vulstoffen met fijne korrelgrootte.  
 Deel A bevat het bindmiddel en de vulstof.  
 Deel B bevat de verharder en het pigment.


**KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSING\***

- Rusttijd voor het uitspreiden..... Geen
- Gebruiksduur ..... Ongeveer 2 uur
- Praktische open tijd..... 30 min
- Heringebruikname door voergangersverkeer 24 uur
- Terugvullen van een zwembad..... 7 dagen
- Heringebruikname van een douche..... 48 uren

\* Deze gegevens zijn verkregen bij 20°C en 50% HR.



Controle van de ondergrond




Uitvoerings-temperatuur




Duur van blootstelling 30 min



Gebruiksduur in de werkbak: 2 uur



Lijm 1 tot 5 mm



U6

**TOEPASSINGSGEBIEDEN**

**BINNEN- EN BUITENVLOEREN**

- Bassins en vloeren rond zwembaden, balneo's , spa's , hammam, keukens, instapdouches.
- Chemische industrie en de voedingsindustrie, laboratoria, hospitaal.
- Sanitaire lokalen, zuiveringsstations.
- Ateliers, garages, stallen.
- Oppervlakken die regelmatig een hoge drukreiniging ondergaan.

**TOEGELATEN ONDERGROND**

- Ondergronden zoals beton, pleisterlaag, cementen deklaag, gips...
- Speciale ondergronden: roestvrij metalen ondergrond, polyester, douchebakken die klaar zijn om betegeld te worden, gelakte staalplaat,...
- Vloeren met vloerverwarming.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

### MOGELIJKE BEKLEDINGEN

- Bijzonder geschikt voor kleine formaten: glasmozaïek, briare email, mozaïek.
- Alle formaten van keramische of gelijkaardige tegels, grès, gereconstueerde steen.
- Roestvrije metalen elementen.

TOEPASSING gemakkelijk en tijdswinst op de werf.

- Bij het lijmen: Hoge mechanische prestaties en hechting.
- Als een continu scherm gevormd wordt, vermijdt dat de penetratie van agressieve en afbrekende stoffen in de ondergrond.
- Bij het voegen: wordt gebruikt voor oppervlakken die resistent

## PLAATSING

Werken bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Hogere of lagere temperaturen bemoeilijken het werk.

### AANMAKEN VAN HET PRODUCT

Alvorens de mortel aan te maken, is het aanbevolen die op de ideale werktemperatuur te brengen, nl door die gedurende 24 uur in een ruimte van meer dan 20°C. te zetten.

**De inhoud van de doypack (zakje) homogeniseren door de zak te kneden. Daarna openknippen en de volledige inhoud van de gekleurde verharder B component toevoegen aan de A component.** Goed mengen tot een homogene mortel. Meng steeds volgens de aangegeven mengverhouding die aangegeven is op de verpakking.

### TOEPASSING

#### LIJMEN

De ondergrond moet proper, stevig, samenhangend, ontvet en vrij van stof en vuil zijn. De ondergrond moet droog zijn en geen vocht afgeven.

EPOSTYL wordt uitgespreid met een troffel en vervolgens verdeeld met een getande kam tot de gewenste dikte. Het bedekte oppervlak zou niet groter mogen zijn dan het oppervlak dat men kan betegelen binnen de aangegeven verwerkingstijd. De lijm die eventueel naar boven komt, moet verwijderd worden voor het product uithardt.

#### HET ZETTEN

Voorafgaande voorwaarden: Wachten tot de mortel van het betegelen uitgehard is. Voor EPOSTYL aan te brengen, zich ervan verzekeren dat het te zetten oppervlak goed schoongemaakt is en dat de randen van de tegels droog en proper zijn en geen vuil meer aanwezig is.

**DE VOEGEN VULLEN** KITAJOINT (aangepast aan epoxy) gebruiken. De voegen compleet vullen met een harde rubberen, plasticen of roestvrije spatel. Het teveel onmiddellijk verwijderen door de rubberen spatel diagonaal ten opzichte van de gevulde voeg over het oppervlak van de tegels te laten glijden om het schoonmaken te vergemakkelijken en het verbruik te verminderen.

### DE TEGELS SCHOONMAKEN

## VOORZORGSMAATREGELLEN

- Draag handschoenen.
- De veiligheidsfiches van het product raadplegen. (beschikbaar op [www.cermix.com](http://www.cermix.com))

Dit technisch document kan nog bijgewerkt worden: het is aan de gebruiker zich ervan te verzekeren of er een recentere versie bestaat op onze website [www.cermix.com](http://www.cermix.com). Het is aan het uitvoerende bedrijf te controleren of zijn gekozen producten compatibel zijn met het uit te voeren werk. Er kunnen altijd eerst testen uitgevoerd worden om de goede prestaties van de producten te bevestigen. Onze Technische Bijstand is bereikbaar op het Azuur nr 0 810 108 108. De raad die ze verstrekken, staat niet boven de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de producten toepast.

CERMIX - rue de la Belle Croix 62240 Desvres - Tél: +33 (0)3 21 10 10 40 - Fax: +33 (0)3 21 33 66 56.

moeten zijn aan chemische aanvallen van zuren en basen.

- Mechanische invloeden door samendrukking, spoeloperaties, stoomreiniging of hodedruk waterstralen, impact en schokken, enz...

### ZWEMBADEN

Zie uitvoeringsgids 'Betegelen van zwembaden FC 14'

### GEBRUIKSLIMIET

Gebruik CERMIJOINT HRC BRONZE in zwembaden met elektrolytische behandeling. Gelieve ons te raadplegen voor elk specifiek geval.

Men zal onmiddellijk daarna de tegels krachtig maar zonder druk schoonmaken met een lauwe spons (KITAJOINT-CERMIX type), goed uitgespoeld en altijd in een diagonale positie ten opzichte van de gevulde voegen.

Regelmatig het water verversen. We raden aan het product nooit de tijd te laten om op te drogen en de tegels schoon te maken na 2 tot 3 m<sup>2</sup> ingevoegd te hebben.

**N.B. Voor een correcte uitvoering is verdunnen niet toegestaan. Overtollige epoxy op de tegels kan echter worden verwijderd met een licht vochtig gemaakte "FINISCH inwasspaan" met vilt (CERMIX-assortiment). EPONET of EPO-WASH kan voor een beter resultaat toegevoegd worden aan het reinigingswater.**

### HET GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Het materiaal onmiddellijk na gebruik en voor dat het product uitgehard is met lauwwater reinigen. Gebruik EPONET of EPO-WASH indien nodig.

### HET NODIGE GEREEDSCHAP

KITAJOINT, troffel, getande spatel, hard rubberen, plasticen of roestvrij spaan, "FINISCH inwasspaan" met vilt.

### Advies/voorzorgsmaatregelen

Er moet met zo weinig mogelijk water gewerkt worden om de voeg niet uit te hollen en om de mechanische prestaties niet te verminderen. Alle sporen van mortel op de tegels moeten onmiddellijk verwijderd worden voor ze uitgehard zijn. De resterende sporen van epoxy kunnen met EPONET verwijderd worden.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: zie de reglementaire etikettering op de verpakking. Veiligheidsfiches zijn beschikbaar op aanvraag of kunnen gedownload worden op onze website.

NB: chloorhoudende producten met een sterke concentratie kunnen een lichte vergeling van het witte EPOSTYL veroorzaken.

### Aanvullende producten

- Voorbereiding: CERMIBLOC, TUB'O FIX
- Afdichting: CERMIMPER, CERMIPROOF ST
- Schoonmaken: EPONET

- (1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).