CERMIPRIM UNIVERSEL ECO

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE EN NEUF ET RÉNOVATION SUPPORTS POREUX OU FERMÉS

SANS SOLVANT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[1] A+ (A+ A B C)

Liquide rose translucide

DESCRIPTION

Primaire polyvalent compatible avec de nombreux supports en neuf comme en rénovation. CERMIPRIM UNIVERSEL ECO régularise la porosité des supports trop absorbants et améliore l'adhérence des mortiers sur supports fermés. D'application facile, sans solvant et en phase aqueuse, CERMIPRIM UNIVERSEL ECO est coloré pour permettre d'identifier les zones d'application.

AVANTAGES

- Renforce l'adhérence des mortiers
- Régularise la porosité des supports
- Monocomposant
- Prêt à l'emploi
- Sans solvant

DOMAINE D'EMPLOI

SUPPORTS poreux ou fermés, conformes aux DTU / CPT concernés

	INTÉRIEUR		EXTÉRIEUR	
	MUR	SOL	MUR	SOL
Béton	X	X	X	X
Béton Cellulaire	X	X	X	X
Enduits Ciments	X	X	X	X
Chapes Ciment Fluide ou Tradi		X		X
Chape Anhydrite		X		
Chape Allégée		X		
Chape Sèche		X		
Plaques de plâtres	X	X		
Plâtre	X			
Carreaux de plâtre	X			
Maçonnerie Terre Cuite	X	X	X	
Planchers Chauffants		X		
Plancher bois CTBH, CTBX, OSB3		X		
Carrelage	X	X		
Dalles plastiques semi-flexibles		X		
Traces de colle		X		
Chape Asphalte		X		
Peinture de sol		X		
Autre support	Nous consulter			

MISE EN OEUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.

ANALYSES PRÉLIMINAIRES ÉVENTUELLES

En rénovation, selon l'ouvrage et la finition à venir, faire une étude de la bonne adhérence de l'ancien revêtement, selon le CPT concerné.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Rouleau, brosse plate.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support sain, propre, cohésif, dépoussiéré (balai+aspirateur), ne ressuant pas l'humidité, dépoli, exempt d'huile de décoffrage ou de matériaux faiblement adhérents.

Pour ce faire, gratter, brosser, dépoussiérer, lessiver, etc. et reboucher si nécessaire.

Réaliser les réparations nécessaires, après avoir déposé par exemple les carreaux mal adhérents.

Les fonds de peinture ou vernis seront poncés afin de dépolir et d'éliminer une peinture mal-adhérente.

Sur bois, s'assurer de la bonne stabilité et de la fixation par vis des panneaux ou des lames.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

APPLICATION

Appliquer le produit au rouleau ou à la brosse en une couche régulière mince, en contrôlant visuellement l'absorption.

Selon les conditions hygrométriques et la nature du support, laisser sécher 30 min à 2 heures après l'application.

FINITION

L'application du ragréage, du mortier doit être réalisée sur un produit sec, au plus tard 24 h après primairisation et sans circulation piétonne dans le local.

CERMIMPRIM UNIVERSEL ECO

CONDITIONS D'APPLICATION

S'assurer des conditions hors d'eau / hors d'air.
Températures d'application : 5 à 35°C.
Temps de séchage : 30 min à 2 heures

Protéger la zone d'application de la pluie, du gel et des chaleurs excessives.

Valeurs obtenues à 23°C et 50% HR au laboratoire. Les délais de séchage sont plus courts par températures chaudes et plus longs par températures basses.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

REMARQUES

Agiter le conditionnement avant l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

Emulsion en phase aqueuse de polymères de résines synthétiques, pigments, adjuvants spécifiques.

CONSOMMATION

150 à 300 g/m2 selon la nature et la rugosité du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ininflammable
Densité : 1,05

CONDITIONNEMENT

Fut de 1000 litres

Jerrican de 15 litres

Jerrican de 5 litres

Jerrican de 2 litres (en carton de 10)

STOCKAGE & CONSERVATION

Stockage et conservation : 1 an dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et du soleil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.

CERMIX
Rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com