



COLLE CARRELAGE

SOL ET MUR INTÉRIEUR / SOL EXTÉRIEUR

- NEUF ET RÉNOVATION
- TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES
- POSE DIRECT SUR ANCIEN CARRELAGE (SANS PRIMAIRE)
- TEMPS OUVERT ALLONGÉ
- BASSINS ET PISCINES



JUSQU'À
60X60 CM

25 KG

±5m²

GRIS

BLANC

CONFORME À LA NORME
EN 12004
C2ET



DOMAINE D'EMPLOI

MURS INTÉRIEURS : Béton, enduit de mortier ciment, plaques de plâtre cartonnées (format jusqu'à 45x45).

SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : dallage sur terre plein, dalle ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation, plancher béton suivant DTU (format jusqu'à 60x60).

PISCINES, BASSINS ET FONTAINES : Privatives ou collectives, Béton ou enduit ciment support hydrofugé. Remise à l'eau 7 jours après le jointoiment.

RÉNOVATION : Sur ancien carrelage sans primaire, sur anciennes dalles semi-flexibles et traces de colles avec le primaire polyvalent de la gamme.

SUPPORTS SPÉCIAUX : Panneaux de polystyrène extrudé revêtus, chapes et béton allégés.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS :

Grès pressés ou étirés, grès cérame fins vitrifiés et porcelainés (de porosité < 0,5%), pierres naturelles (utiliser le mortier-colle blanc), faïence, pâte de verre, émaux de Briare, terre cuite.

ÉTAT DES SUPPORTS

État de support sain, propre, résistant, exempt de poussière, de porosité moyenne ne ressant pas l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

- Gâcher jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. - 6L (+/- 0.375L) d'eau par sac de 25 kg. Laisser reposer 5 minutes et rebattre avant emploi.
- Étaler la colle en couche régulière sur le support. Régulariser l'épaisseur à l'aide du peigne adapté. Appuyer fortement le carreau dans la colle jusqu'à écrasement des sillons frais dans la limite du temps ouvert.
- Respecter le double encollage.
- Jointoyer 24h après la pose.

CONSOMMATION MINIMALE

(en kg par m²)

- **Peigne U6 6x6x6 :**
 - Simple encollage : 3,5
 - Double encollage : 5
- **Peigne U9 9x9x9 :**
 - Simple encollage : 4,5
 - Double encollage : 7
- **Peigne E10 8x10x20 :**
 - Double encollage : 8

Suivre les directives du C.P.T. et DTU en vigueur.

CONSERVATION

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil.