



JOINT DE CARRELAGE

SPECIAL JOINTS FINS ET SOIGNÉS
SOL ET MURS

LARGEUR
1 À 6 MM

5 KG



+/-25m²

GRIS

BLANC



- INTÉRIEURE ET EXTÉRIEUR
- NE RAYE PAS LA FAÏENCE
- RÉGULARITÉ DES COLORIS
- ASPECT LISSE ET SOIGNÉ
- HYDROFUGE



MISE EN ŒUVRE

- Effectuer le jointoiment 24 heures minimum après la pose.
- Gâcher jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux : 1,4L d'eau environ par sac de 5 kg.
- Laisser reposer 10 minutes avant emploi.
- Faire pénétrer dans le joint à l'aide d'une raclette en caoutchouc par passes croisées, en diagonale par rapport aux joints.
- En dernière passe, éliminer l'excédent et vérifier le bon remplissage.

IMPORTANT

- Le respect de la quantité d'eau et les conditions de mise en œuvre influencent d'une manière importante le résultat final, la dureté, la nuance du coloris du joint et limite les risques d'efflorescence.
- Ne pas tenter de ramollir le mortier, ni en le rebattant, ni par adjonction d'eau, ni par mélange avec du mortier frais.

CONSOMMATION

Exemples de consommations indicatives, en kg/m²

	Épaisseur du carreau (mm)	Joint 1mm	Joint 2mm	Joint 3mm	Joint 6mm
Mosaïque 2,5x2,5	3	0,408	0,816	1,224	
Mosaïque 5x5 cm	5	0,340	0,680	1,020	
Carreau 20x20 cm	7	0,119	0,238	0,357	0,714
	10	0,170	0,340	0,510	1,020
Carreau 30x30 cm	7	0,079	0,159	0,238	0,476
	10	0,113	0,227	0,340	0,680
Carreau 45x45 cm	7	0,053	0,106	0,159	0,317
	10	0,076	0,151	0,227	0,453
Carreau 60x60 cm	7	0,040	0,079	0,119	0,238
	10	0,057	0,113	0,170	0,340
Carreau 100x100	7	0,024	0,048	0,071	0,143
	10	0,034	0,068	0,102	0,204

NETTOYAGE

- Nettoyer la surface du revêtement à l'aide d'une éponge légèrement humide (sans délayer le joint) dès qu'il se raffermi.
- Après durcissement, essuyer les traces à l'aide d'un chiffon sec.

CONSERVATION

- 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil.