



# JOINT DE CARRELAGE

## SPECIAL JOINTS LARGES

- FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
- TOUT TYPE DE REVÊTEMENT
- REGULARITÉ DES COLORIS
- HYDROFUGÉ



LARGEUR 3  
À 15 MM

25 KG

+/- 60m<sup>2</sup>

GRIS

BLANC



### DOMAINE D'EMPLOI

MURS ET SOLS, INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, PISCINE

### REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Tous carrelages et revêtements céramiques : grès émaillés, étirés et cérames, pierres naturelles, terre-cuite, briquettes...

### ÉTAT DES SUPPORTS

Le joint doit être propre et sec, exempt de tout corps étranger et présentant une profondeur régulière.

Éliminer les reflux de colle.

### MISE EN ŒUVRE

- Effectuer le jointoiment 24 heures minimum après la pose.
- Gâcher jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux :
  - En sol : 5,5 L d'eau environ par sac de 25 kg.
  - En mural : 5 L d'eau environ par sac de 25 kg
- Laisser reposer 10 minutes avant emploi.
- Faire pénétrer la pâte obtenue dans les joints à l'aide d'une raclette en caoutchouc par passes croisées, en diagonale par rapport aux joints.
- En dernière passe, éliminer l'excédent et vérifier le bon remplissage.
- IMPORTANT : ne pas rebattre le produit raidi en auge.

### CONSOMMATION

Exemples de consommations indicatives, en kg/m<sup>2</sup>

	Épaisseur du carreau (mm)	Joint 3 mm	Joint 8 mm	Joint 15 mm
Carreau 20x20 cm	7	0,36	0,86	1,8
Carreau 30x30 cm	7	0,24	0,64	1,2
Carreau 45x45 cm	10	0,23	0,61	1,15
Carreau 60x60 cm	10	0,17	0,45	0,85

### NETTOYAGE

- **FINITION PAR POUDRAGE** : Saupoudrer la surface légèrement avec la poudre. Frotter en passant la raclette en diagonale. Balayer et parfaire par bouchonnage.
- **FINITION À L'ÉPONGE** : Nettoyer la surface et lisser le joint à l'aide d'une éponge légèrement humide (sans délayer le joint) dès qu'il se raffermi. Ne pas laisser durcir le joint sur le carreau. Après durcissement du joint, essuyer les traces à l'aide d'un chiffon sec.
- Rendement et finition améliorée avec le KITAJOINT.

### CONSERVATION

- 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil.