


MAXITERRASSE

MORTIER COLLE AMÉLIORE - SPÉCIAL SOL EXTÉRIEUR



Gris



Beige

DESCRIPTION

Mortier-colle particulièrement adapté pour la pose de revêtements céramiques de grands formats jusque 8 100 cm² en sol extérieur. Convient parfaitement pour la pose de dalles et pierres de forte épaisseur.

AVANTAGES

- Permet le rattrapage de forte épaisseur (jusqu'à 25 mm ponctuellement).
- Résistant aux chocs thermiques.

DOMAINE D'EMPLOI

Support conformes à la réglementation en vigueur, NF DTU 52.2 carrelage collé, CPT, AT/DTA, règles professionnelles...

Destination :

- Sols intérieurs et extérieurs.
- Idéal en sol extérieur.
- Dalles et pierres de forte épaisseur.

SOL EXTÉRIEUR

- Dallage sur terre-plein.
- Dallage ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation.
- Plancher béton.
- Mortier d'égalisation base ciment.
- Système d'étanchéité liquide CERMIPROOF ST.

SOL INTÉRIEUR

- Dallage sur terre-plein.
- Dallage ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation.
- Plancher béton.
- Ragréage ou mortier d'égalisation base ciment (classé P3 mini).
- Chape fluide base sulfate de calcium (selon CPT et Avis technique en vigueur). après application du primaire CERMIPRIM UNIVERSEL.
- Chape fluide base ciment.
- Chape sèche (plaques spécial sol sous Avis Technique).
- Système d'étanchéité liquide CERMIPROOF ST ou CERMITANCHE.
- Membrane d'étanchéité PPE.

RÉNOVATION SOL INTÉRIEUR

Étude préalable et préparation du support selon le CPT Sol intérieur P3 Rénovation.

- Ancien revêtement céramique ou similaire. • Anciennes colles* bitumineuses, néoprènes ou en solution.
- Ancien PVC* homogène en lès sans sous-couche ou dalles semi-flexibles.

*Avec primaire CERMIPRIM UNIVERSEL ou CERMIPRIM RAPID



REVÊTEMENTS ASSOCIÉS Conformés à la NF DTU 52.2.

Pour les formats maxi, se reporter au tableau de consommation ci-dessous.

- Produits céramiques compatibles avec le classement UPEC du local : grés pressés ou étirés, grés cérames fins vitrifiés et porcelaines (de porosité <0.5%).
- Pierres naturelles et marbres.
- Dalles, gravillonnées, opus. De part sa consistance, MAXITERRASSE est tout particulièrement adapté pour le collage de matériaux épais et lourds.

MISE EN OEUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Peigne cranté adapté à l'usage et à la consommation de poudre, Auge de malaxage, seau doseur, truelle de carreleur, batte de carreleur, Malaxeur avec variateur (vitesse lente).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, propre, résistant, exempt de poussière, dégraissé et dépoli, ne ressuant pas l'humidité, avec planéité :

	Format ≤ 3 600 cm ²		Format 3 600 à 8 100 cm ² et format oblong	
	Sous 2 m	Sous 20 cm	Sous 2 m	Sous 20 cm
SOL INTÉRIEUR	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 1 mm
SOL EXTÉRIEUR				

Pour obtenir ces planétés la mise en œuvre d'un ragréage sera nécessaire : RAGREMAX ECO, RAGREFOR, RAGRESOL ECO...

PRÉPARATION DU PRODUIT

Mélanger 5.8(±0.375) litres d'eau environ avec 25 kg de poudre.
Obtenir un mélange homogène. Laisser reposer 5 min avant l'emploi.

APPLICATION

Étaler MAXITERRASSE en couche régulière sur le support.

Procéder en simple ou double encollage suivant le cas (cf tableau de consommation).

Régulariser l'épaisseur à l'aide du peigne adapté suivant le format.

Dans la limite du temps ouvert, presser les carreaux de façon à écraser complètement les sillons et à assurer un bon transfert de la colle. Éliminer les remontées de colles entre les carreaux.

Respecter les joints techniques (DTU 52.2) : dilatation, fractionnement, retrait, périphérique, butée.

FINITION

Réalisation des joints 24h après la pose du carrelage.

CONDITIONS D'APPLICATION**CONDITIONS D'APPLICATION**

- Température d'application : +5 à +35°C
- Temps de repos avant étalement : 5 min
- Durée pratique d'utilisation (vie en auge) : 2h
- Temps ouvert pratique : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min
- Temps d'attente avant jointoiement : 24h
- Délai de mise en circulation des sols : 48h

Valeurs obtenues en laboratoire à 23°C et 50% HR, selon la norme en vigueur. Ces délais seront plus courts à forte température et plus longs à faible température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer les outils à l'eau après l'emploi et avant le durcissement de la colle.

REMARQUES

Ne pas poser sur un support gelé, en cours de dégel ou sur un support chaud. Travailler à l'abri des courants d'air.

Les carreaux doivent être parfaitement propre et lavés au besoin.

Par temps très chaud, il convient d'humidifier au préalable le support et travailler à l'abri de l'ensoleillement direct.

Peut rattraper les inégalités jusqu'à 10 mm (la veille de la pose du carrelage).

Pour plancher chauffant, utiliser CERMIPLUS XL FLEX 2.0, CERMIPLUS XL FLEX ECO, CERMIFLEX, CERMIFLEX ECO, CERMIFLEX XTREM.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**APPARENCE – COMPOSITION**


Liant hydraulique, sables de granulométrie étudiée, résine, adjuvants spécifiques.

CONSOMMATION* en Kg/m² du produit

Les valeurs ne tiennent pas compte de l'état du support ni de celui de l'envers des carreaux dont les imperfections sont de nature à augmenter les consommations de la colle.

Consistance normale

SURFACES (cm ²)	S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600	3 600 < S ≤ 8 100 ⁽³⁾
SOL INTÉRIEUR	3,5 (U6)	4,5 (U9)	4,5 (U9)	7 (U9)	8 (E10)	
SOL EXTÉRIEUR ⁽²⁾	5 (U6)	7 (U9)	7 (U9)	8 (E10)	8 (E10)	8 (E10) ³

 Double encollage  Emploi non visée

Le peigne E10 a les dimensions de 8x10x20 mm.

(1) Double encollage si carreaux à faible porosité (DTU 52.2) : soit une consommation supplémentaire de 1 à 1.5 kg/m²

(2) En extérieur, sur support conforme au DTU avec une pente ≥ 1.5 cm/m

(3) Carreaux céramiques uniquement. Pierre Naturelle : nous consulter

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Conforme à la Norme EN 12004.

DTU 52-2, CPT Règles professionnelles en vigueur.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.

STOCKAGE & CONSERVATION

2 ans dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.