


CERMIJOINT FACILE

JOINT PRÊT À L'EMPLOI COLORÉ POUR CARRELAGE SOL, MUR ET PLAN DE TRAVAIL - 1 À 6 MM



Ultra blanc



Noir



Gris clair



Gris foncé



Gris moyen



Ivoire

Coloris indicatifs. Se reporter au nuancier CERMIX.

DESCRIPTION

Joint fin sans gâchage facile à appliquer et à nettoyer. Compatible dans les locaux humides privatifs.

AVANTAGES

- Parfait du 1er coup.
- Sans mélange.
- Nettoyage facile.
- Aspect extra-lisse et soigné.
- Couleurs stables et homogènes.

DOMAINE D'EMPLOI

DESTINATION

- Murs Intérieurs et sols intérieurs, plans de travail, locaux humides privatifs.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Spécialement adapté aux petits formats* : pâte de verre, émaux de Briare, mosaïque.
- Tout format de revêtement céramique ou assimilé, pierre naturelle, pierre reconstituée.

*Hors bac à douche. Utiliser des carreaux de formats supérieurs à 100 cm²

MISE EN OEUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



ANALYSES PRÉLIMINAIRES ÉVENTUELLES

L'état de surface de certains revêtements céramiques peut rendre difficile le nettoyage après la réalisation des joints (tels que les grès cérame polis, les carreaux ciment, les pierres naturelles...). Un essai au préalable de nettoyage du carreau s'avère alors nécessaire afin de limiter le risque de tachage et d'éviter le dénuancement du joint par un lavage en excès d'eau et d'appréhender si un traitement du revêtement avec un produit bouche pore est nécessaire.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Raclette/taloche en caoutchouc dur, éponge hydro.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Avant d'appliquer le CERMIJOINT FACILE, s'assurer que la surface à jointoyer soit bien nettoyée, avec les bords des carreaux secs, propres exempts de toutes salissures et présente une profondeur régulière de façon à obtenir de bonnes performances mécaniques et de régularités de coloris.

Le jointoiement s'effectue au minimum 24 heures après la pose, après séchage complet de la colle.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le Cermijoint facile est prêt à l'emploi. Il n'est pas nécessaire de le mélanger.

APPLICATION

Faire pénétrer la pâte à l'aide d'une taloche en caoutchouc dur par passes croisées en diagonale des joints, en appuyant fortement pour faire pénétrer le joint dans toute la profondeur.

Après remplissage, retirer aussitôt l'excédent.

Lisser sans délai d'attente les joints à l'aide d'une éponge légèrement humide ; veiller à ne pas les creuser. Nettoyer et rincer fréquemment l'éponge, en changeant souvent l'eau.

Travailler par petites surfaces (1-1,5 m² max).

Parfaire ensuite la surface avec un chiffon sec lorsque le joint est sec. Si un voile persiste il est possible de l'enlever avec un produit du type « substitut d'acétone ».

CONDITIONS D'APPLICATION

Travailler à une température entre +5°C et +30°C (produit, support, ambiance)

Temps de repos avant application : aucun. Temps d'attente avant nettoyage : aucun.

Délais d'attente avant le contact avec l'eau : 48h. Mise en service : 5 jours.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Lors de l'ouverture du contenant éviter tout déversement dans l'environnement. L'emballage doit rester intact afin d'éviter toute fuite du produit dans l'environnement. Ne pas déverser ou rejeter l'eau de nettoyage dans l'environnement. Racler les résidus de produits sur l'outil et ne pas les rejeter dans l'égout, l'évier, les toilettes et la poubelle. Éliminer et faire collecter les emballages souillés, le reste de leur contenu et les résidus de nettoyage selon les consignes des collectivités locales.

REMARQUES

Produit prêt à l'emploi, peut être utilisé après ouverture, en remettant l'opercule et refermant le couvercle.

Il convient de nettoyer le joint avec le moins d'eau possible, afin de ne pas le creuser et ne pas en diminuer les caractéristiques mécaniques.

Toute trace du produit doit être éliminée immédiatement et avant durcissement.

Ne pas mouiller la surface jointée avant 48h. Si la surface est exposée à l'eau, il faudra laisser sécher le support pendant une semaine.

Il n'est pas conseillé pour des résistances chimiques aux produits agressifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Cermijoint facile est un copolymère en émulsion aqueuse, comprenant des adjuvants celluloseux, des charges siliceuses fines et des colorants de haute qualité.


CONSOMMATION

Exemples de consommations indicatives, en kg/m²

	Epaisseur du carreau (mm)	Joint 2mm
mosaïque 2,5 x 2,5 cm	4	0,704
carreau 10 x 10 cm	5	0,220
carreau 20 x 20 cm	6	0,132

$$e \times p \times \left[\frac{L + l}{l \times L} \right] \times 0,11$$

(en mm) (en cm)



CONDITIONNEMENT

Pot de 1,5 kg. Pot de 0.750 g.

Cartouche de 310 ml.

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.